



VIDEO

SHAMPELIX ECLAIRCISSANT FACADES ET SOLS

Description	Nettoyant / éclaircissant pour façades et sols maçonnés, noircis et tachés par le temps et par la pollution. Redonne l'aspect d'origine aux supports noircis par la pollution et le temps. Prépare le support avant mise en peinture. Décroche les salissures et autres corps étrangers du support.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Facile d'utilisation : agit seul sans frotter ni autre action mécanique. • Action rapide pour un résultat très visuel. • Élimine les verdissures de surface. • Recouvrable par tout type de peinture lorsque le support est bien rincé et parfaitement sec.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur uniquement. • Façades, murs, sols et monuments exposés aux intempéries. • Ciment, béton, crépi, pierre, briques... • N'attaque pas les pierres calcaires.
Caractéristiques techniques	<p>Conditionnements : 5 et 20 litres</p> <p>Durée de conservation : minimum 12 mois, dans son emballage d'origine, serts, non entamé.</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger impérativement les matériaux environnants (menuiseries alu, supports peints...) et tout particulièrement les végétaux, arbustes, la pelouse. • Les jours de vent, ne pas utiliser de pulvérisateur. • Être prudent avec les autres outils d'application. • Éviter le contact avec tout métal. • Ne convient pas au bois, aux pierres de parement et matériaux susceptibles de contenir des oxydes de fer. • Si un traitement a été appliqué auparavant, rincer abondamment le support afin d'éviter toute réaction. • Ne pas mélanger SHAMPELIX avec un autre produit.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Pinceau • Pulvérisateur
Recommandation avant l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C. • HR inférieure à 70 %. • Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux (pas de pluie dans les 48 heures), humide.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi. • Ne pas diluer.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Sur support parfaitement sec, appliquer SHAMPELIX par badigeonnage ou au pulvérisateur (buse en plastique). • Laisser agir entre 2 et 5 jours selon l'état du support puis rincer abondamment. • Possibilité de laisser agir la pluie sur les surfaces verticales. • Si recouvrement par une peinture, rincer impérativement et abondamment le support lorsque la surface est redevenue propre (minimum 2 jours d'action de SHAMPELIX). • La laisser parfaitement sécher avant l'application de la peinture. • Possibilité de renouveler l'opération si nécessaire.

Recommandation après application	<ul style="list-style-type: none"> • Dans certains cas (chaleurs excessives) des cristaux blancs peuvent apparaître. • Cela ne nuit en aucun cas à l'action de SHAMPELIX. • Ils disparaîtront lors d'un rinçage abondant. • <i>Odeur</i> : l'agent de blanchiment, suite à la réaction avec le support à traiter dégage une odeur qui s'estompera dans le temps (SHAMPELIX ne contient pas d'hypochlorite de soude comme son odeur pourrait le faire penser).
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 5 et 7 m²/L, selon état du support et types d'applications.
Nettoyage du matériel	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage des outils immédiatement après application avec nos produits SURCLEAN* ou ELIXCLEAN* ou à l'eau savonneuse. • Les rincer et les laisser sécher.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • A utiliser de préférence dans le mois qui suit l'ouverture. • Conservation de l'emballage après ouverture à l'abri du gel et de l'humidité. Craint le gel au stockage.
Sécurité	<p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
Date d'édition	Mars 2019

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**